

# greenteQ SILIKON

## datový list



|                          | FA-Silikon<br>oxy                                                                                                                                            | A-Silikon<br>oxy                                       | A-Silikon<br>oxy-F                                     | FA-Silikon<br>alcoxy                                                    | G-Silikon<br>acetat                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| oblast použití           | utěsnění<br>připojovacích spár<br>a jiných pohyblivých<br>spár                                                                                               | připojovací spáry                                      | připojovací spáry<br>sanitární oblast                  | utěsnění okenních<br>připojovacích spár<br>a jiných pohyblivých<br>spár | připojovací spáry<br>sanitární oblast |
| barvy                    | bílá, betonově šedá, hnědá, žerná, transparentní                                                                                                             |                                                        |                                                        |                                                                         | bílá, transparentní                   |
| balení                   | kartuše 310 ml                                                                                                                                               |                                                        |                                                        |                                                                         | kartuše 270 ml                        |
| šířka nebo hloubka spáry | 3-4 mm / 4-5 mm<br>6 mm / 6 mm<br>8 mm / 6 mm<br>10 mm / 6-8 mm<br>15 mm / 10 mm<br>20 mm / 10-12 mm<br>25 mm / 15 mm                                        |                                                        |                                                        |                                                                         |                                       |
| teplota zpracování       | +5°C / +40°C                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                         |                                       |
| přípravné práce          | základ musí být pevný čistý bez prachu a mastnot. Pokud je třeba základ odmastit použijte top cleaner, MEK, lih nebo etanol. Proveďte zkoušku před použitím. |                                                        |                                                        |                                                                         |                                       |
| základní nátěr           | porézní základ: DL 783 / kov: DL 790 / neporézní základ: Detaprimer 435.1                                                                                    |                                                        |                                                        |                                                                         |                                       |
| skladovatelnost          | až 12 měsíců                                                                                                                                                 |                                                        | až 9 měsíců                                            |                                                                         | až 12 měsíců                          |
| působení na pokožku      | barvy:<br>15-20 minut<br>transparentní:<br>10-15 minut                                                                                                       | barvy:<br>15-20 minut<br>transparentní:<br>10-15 minut | barvy:<br>15-20 minut<br>transparentní:<br>10-15 minut | 6-12 minut                                                              | 17 minut                              |
| rychlost vytvrzení       | 2,5-3 mm / 24 Stunden                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |                                                                         |                                       |
| těsnivost                | transp.: 1,03 g/ml<br>barvy: 1,39 g/ml                                                                                                                       | transp.: 1,03 g/ml<br>barvy: 1,41 g/ml                 | transp.: 1,02 g/ml<br>barvy: 1,40 g/ml                 | 1,04 g/ml                                                               | 1,00 g/ml                             |
| Shore A-Härte ISO 868    | transp.: 11<br>barvy: 20                                                                                                                                     | transp.: 11<br>barvy: 25                               | transp.: 11<br>barvy: 25                               | 18                                                                      | 17                                    |
| elasticita               | > 90 %                                                                                                                                                       | > 70 %                                                 | > 70 %                                                 | > 90 %                                                                  | > 90 %                                |
| max.připustná deformace  | 25%                                                                                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                                         |                                       |
| průtah                   | transp.: 280 %<br>barvy: 260 %                                                                                                                               | transp.: 250 %<br>barvy: 160 %                         | transp.: 250 %<br>barvy: 160 %                         | 320 %                                                                   | 130 %                                 |
| teplotní stálost         | -50°C / +150°C                                                                                                                                               |                                                        |                                                        |                                                                         | -60°C / +180°C                        |

